1.10 Entretien

Dans les circonstances normales, les châssis en PVC ne sont pas sensibles aux influences de l'environnement. Néanmoins, il faut malgré tout envisager le nettoyage des profilés en PVC, ainsi que l'entretien des joints d'étanchéité et des quincailleries.

PVC

Le nettoyage des profilés PVC est très simple. Il suffit de les laver avec une éponge douce humide, éventuellement imbibée d'un nettoyant domestique non-agressif à base d'eau (pas à base d'ammoniac ni de produits contenant du chlore, comme l'eau de javel). L'usage d'abrasifs, de substances agressives et de solvants (comme l'essence, l'acétone, l'essence de térébenthine, le pétrole, le white spirit, etc.) est absolument proscrit. Nous conseillons un entretien annuel avec le produit PVC Cleanup **P 956**. Utilisez notre set d'entretien Deceuninck **P 964.** Il contient un crayon d'entretien pour joints et une huile pour la quincaillerie, mais aussi un produit d' entretien spécial, à utiliser que pour le PVC coloré dans la masse!

Quelques points d'attention particuliers:

- Ne jamais nettoyer les châssis à sec, pour éviter de rayer la surface en PVC.
- Les profilés difficiles à nettoyer peuvent être traités avec le PVC Cleanup **P 956**.
- Ne jamais peindre les profilés en PVC.

Laqués intégralement OMNIRAL by deceuninck

Les directives générales qui précèdent demeurent valables.
Les profilés laqués peuvent être lavés tout simplement avec une éponge douce humide, éventuellement imbibée d'un nettoyant domestique à base d'eau (pas à base d'ammoniac ni de produits contenant du chlore, comme l'eau de javel).

Comme toutes les peintures, Omniral contient de la craie comme charge. La craie migre avec le temps vers la surface. Le phénomène se manifeste comme une brume blanche sur le voile de peinture. Cette migration peut être évitée par l'application annuelle d'un produit simonisant (par exemple, Turtle Wax Simonis ou équivalent).

Les profilés laqués présentent en outre une bonne résistance chimique, excepté aux produits agressifs comme le chlorure de méthylène, le peroxyde d'hydrogène, les thinners cellulosiques, l'acétone, etc. (liste non-exhaustive).

Finition filmée *(FOILED)*

Les directives générales qui précèdent demeurent valables.
Les châssis revêtus d'un film acrylique ne peuvent **pas** être nettoyés à l'aide d'un appareil produisant de la vapeur, car il en résulte des taches blanches qui ne peuvent pas être éliminées.

Ne pas utiliser non plus de produits de simonisation (sauf ceux non colorés). Le liquide pénètre dans les nervures et est difficile à éliminer.

Joints d'étanchéité

Les joints de vitrage et les joints de frappe sont réalisés soit en EPDM (Dimonomère éthylénique de propylène), soit en TPE (élastomère thermoplastique).
Pour lui garder sa souplesse et allonger sa durée de vie, il est conseillé de traiter une fois par an les joints d'étanchéité au crayon d'entretien de joints d'étanchéité (qui est compris dans le set d'entretien Deceuninck **P 964**), ou de les enduire de talc en poudre.

Les joints d'étanchéité ne peuvent pas entrer en contact avec des nettoyants concentrés ou des produits qui contiennent ces agents.

Quincailleries

Les châssis en PVC sont toujours équipés de quincailleries durables. Pour leur assurer un fonctionnement impeccable et une longue durée de vie, toutes les parties mobiles doivent être contrôlées au moins une fois par an et lubrifiées si nécessaire. Le set d'entretien Deceuninck **P 964** comprend un flacon d'huile pour quincaillerie.

Nous insistons en outre sur les possibilités de réglage de ces quincailleries. Pour obtenir une bonne étanchéité à l'air et l'eau des joints de frappe, la pression entre le cadre et l'ouvrant doit être 3mm. Le jeu entre le cadre et l'ouvrant doit être 12mm (+-1mm). Si ce jeu de 12 mm ne peut pas être garanti lors du réglage au moyen des vis de quincaillerie, il convient de procéder à un nouveau positionnement-calage du vitrage.

Taches - Mode d'emploi

Vous trouverez ci-après un ensemble de conseils pour l'élimination des taches et des dégâts. Si vous avez le moindre doute, nous vous demandons de contacter le service technique Deceuninck Benelux. L'application d'une solution inappropriée peut en effet provoquer des dégâts irréparables.

Teinté dans la masse *(MASS COLOUR)*

- Rayures: si un produit de simonisation se révèle inefficace, poncer au papier émeri en plusieurs étapes avec un grain de plus en plus fin puis faire briller avec de laine de mouton.
- Rayures profondes: peuvent être comblées avec des barres de cire dure. Ce produit et d'autres produits de retouche sont disponibles chez Beltraco BV.
  Beltraco Benelux BV - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen - Nederland
  Tel: ++31 73 645 03 43, Fax: ++31 73 641 11 75
  E-mail: info@beltraco.nl, www.beltraco.nl
- Restes de colle: éther, ZEP Soy Response ou produit équivalent.
- Ciment, béton, mortier, chaux, tache de rouille…: PVC Cement Wipe-off **P 965**.
- Lignes de crayon: enlever avec une gomme, ensuite éventuellement imbiber avec de l'eau et un nettoyant domestique non-agressif ou retirer avec le produit Deco-clean **P 961**.
- Excréments de mouches: Innotec Easyclean.

Laqués intégralement OMNIRAL by deceuninck

- Rayures: Isoler au maximum la rayure au moyen d'un papier-cache, par exemple en découpant le papier-cache tout autour de la rayure. Produit de retouche **P 323** ou aérosol **P 954** (400 ml).
- Pour des dégradations plus importantes (dues par exemple à du vandalisme): Aérosol **P 954** (400 ml).
- Restes de colle: PVC Protect **P 960**, ZEP Soy Response ou produit équivalent.
- Ciment, béton, mortier, chaux, tache de rouille…: PVC Cement Wipe-Off **P 965**.
- Les traits au crayon-feutre et autres traces de ce genre, qui ne peuvent s'enlever à l'eau ni aux nettoyants domestiques, peuvent être traitées au méthanol, par exemple.
- Taches de peinture:
  - peintures acryliques (à base d'eau): éponge et eau chaude.
  - peintures synthétiques: ZEP Soy Response ou produit équivalent.
- Excréments de mouches: Innotec Easyclean.

Finition filmée *(FOILED)*

- Restes de colle: éther, ZEP Soy Response ou produit équivalent.
- Ciment, béton, mortier, chaux, tache de rouille…: PVC Cement Wipe-off **P 965**.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PRODUITS TESTÉS POUR PVC

Le tableau ci-dessous reprend une liste des produits agréés par Deceuninck.

Produit Deceuninck	Fournisseur	Description	Uniquement pour		
			Teinté dans la masse *(MASS COLOUR)*	Laqué intégral. OMNIRAL by deceuninck	Finition filmée *(FOILED)*
PVC Cleanup P 956	**Deceuninck nv – divisie Benelux** Bruggesteenweg 164 8830 Hooglede-Gits T: 051 239 272 - F: 051 239 261 benelux@deceuninck.com www.deceuninck.be	• Nettoyage du PVC rigide • Beschermen kleur	✓	✓	✓
PVC Protect P 960	**Deceuninck nv – divisie Benelux** Bruggesteenweg 164 8830 Hooglede-Gits T: 051 239 272 - F: 051 239 261 benelux@deceuninck.com www.deceuninck.be	• Protection contre la saleté et la poussière	✓	✓	✓
Deco-clean P 961	**Deceuninck nv – divisie Benelux** Bruggesteenweg 164 8830 Hooglede-Gits T: 051 239 272 - F: 051 239 261 benelux@deceuninck.com www.deceuninck.be	• Elimination des souillures tenaces (p.ex.: lignes de crayon)	✓	✗	✗
PVC Cement Wipe-off P 965	**Deceuninck nv – divisie Benelux** Bruggesteenweg 164 8830 Hooglede-Gits T: 051 239 272 - F: 051 239 261 benelux@deceuninck.com www.deceuninck.be	• Elimination des restes de ciment	✓	✓	✓

Produit	Fournisseur	Description	Uniquement pour		
			Teinté dans la masse *(MASS COLOUR)*	Laqué intégral. OMNIRAL by deceuninck	Finition filmée *(FOILED)*
ZEP Soy Response	**ZEP Benelux NV** P. Basteleusstraat 2 1600 St-Pieters-Leeuw T: 02 347 01 17 – F: 02 347 13 95 sales@zep.be	• Elimination des graisses, résines, restes de colle	✓	✓	✓
Soudal PU Remover	**Soudal NV** Everdongelaan 18-20 2300 Turnhout T 014 42 42 31 info@soudal.com – www.soudal.com	• Elimination de la mousse PUR	✓	✓	✓ A condition de réappliquer un vernis acrylique incolore (König).
König Blanke Acryllak	**Beltraco Benelux BV** Biestkampweg 21 5249 JV Rosmalen Nederland Tel: ++31 73 645 03 43 Fax: ++31 73 641 11 75 info@beltraco.nl www.beltraco.nl	• Réparation de revêtement acrylique endommagé	✗	✗	✓

Suivez toujours soigneusement les instructions d'utilisation figurant sur l'emballage ou la notice d'accompagnement des produits de nettoyage ci-dessus.
Nous insistons à nouveau sur le fait que l'application d'un traitement de nettoyage à l'aide d'un produit ne figurant pas au tableau qui précède peut occasionner des dégâts irréversibles au profilé en PVC, pour lesquels la responsabilité de Deceuninck ne peut pas être invoquée.
Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le service technique de Deceuninck NV Benelux.